

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 316 POSADZKA CEMENTOWA

1. PRODUKT

Zaprawa produkowana w postaci suchej mieszanki kruszywa kwarcowego, wysokojakościowego cementu i dodatków, przeznaczona do wykonywania posadzek tradycyjnych, na warstwę termoizolacji, przy systemach ogrzewania podłogowego, do naprawy uszkodzonych posadzek, wypełniania ubytków, betonowania. Nadaje się do zastosowania pod podłogowe okładziny ceramiczne i kamienne. Łatwa w układaniu, o krótkim czasie wiązania. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków. Grubość warstwy od 10 do 60 mm.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Deklaracja właściwości użytkowych Nr DOP-PL-102
- EN 13813

3. STOSOWANIE

Posadzka cementowa **DREIER 316** dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą należy zarobić w proporcji 2,5 ÷ 4,0 litrów czystej wody na worek (25 kg), używając mieszadła wolnoobrotowego, betoniarki lub maszyny mieszająco-pompującej do posadzek. Mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń i grudek suchej masy. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1 ÷ 1,5 godziny, czas ten może zmienić się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Nie należy raz przygotowanej zaprawy mieszać z suchą mieszanką lub dolewać wody w celu zmiany konsystencji. Przy wykonywaniu podkładu podłogowego należy pamiętać o stosowaniu szczelin dylatacyjnych. Po wymieszaniu gotową zaprawę ułożyć na oczyszczonym podłożu, rozprowadzając za pomocą metalowej pacy lub kielni. Należy systematycznie ubijać i kontrolować poziom wyrównując całość łątą. Wstępnie związaną posadzkę zatrzeć pacą styropianową lub mechaniczną zacierarką. Warstwę świeżej wylewki należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem. Dla uzyskania większej wytrzymałości posadzki dopuszcza się stosowanie metalowych siatek pod wylewki. Posadzka cementowa uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Posadzkę cementową zarabiać i stosować w zakresie temperatur od +5 do +25 °C (dot. temperatury zaprawy, podłoża i powietrza). Najkorzystniejsze warunki stosowania: temperatura od +18 do +25°C, wilgotność powietrza poniżej 75 %. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.

5. ZUŻYCIE

Zużycie suchej mieszanki zależnie od grubości warstwy wynosi około:

warstwa 30 mm – 55 kg/m²

warstwa 50 mm – 93 kg/m²

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Posadzka cementowa **DREIER 316** pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe, papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

8. UTYLIZACJA

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wysuszone resztki zaprawy klejącej mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest badaniom zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

Waga: 25 kg netto

Kolor: szary

Uziarnienie: 0 ÷ 4 mm

Klasa podkładu podłogowego: EN 13813 CT-C20-F3-A22

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 15.03.2019