

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 601

Tynk akrylowy

1. PRODUKT

Wysokoelastyczny, dekoracyjny tynk cienkowarstwowy akrylowy **DREIER 601** o fakturze baranek lub kornik. Produkowany w postaci gotowej do użycia masy tynkarskiej zawierającej żywicę syntetyczną, wypełniacze mineralne, kruszywo fakturujące oraz inne dodatki. Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczony środkiem biobójczym, który chroni wykonaną elewację przed porastaniem glonów, grzybów i pleśni. Tynk charakteryzuje się łatwą obróbką. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Tynk DREIER 601 objęty jest krajową oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER EPS.

- Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2018/0030
- Krajowy certyfikat zgodności ZKP Nr 086-UWB-057
- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 03-2/2018

3. STOSOWANIE

Cienkowarstwowy tynk akrylowy **DREIER 601** można zastosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. Podłoże pod tynk musi być zagruntowane gruntem podtynkowym **DREIER 606**. Masa tynku w wiaderku ma konsystencję roboczą, w razie konieczności można rozcieńczyć niewielką ilością wody (**UWAGA:** należy pamiętać o dodaniu tej samej ilości wody do pozostałych wiaderek w celu uniknięcia różnicy w odcieniu barwy tynku). Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Masę tynkarską nanosić na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, a następnie przy pomocy pacy z tworzywa sztucznego nadać właściwą fakturę. Tynk można nakładać również metodą natryskową. Powierzchnię, na którą będzie nakładany tynk należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również już nałożonej świeżej wyprawy (do całkowitego stwardnienia). Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Tynk cienkowarstwowy należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C (dot. temperatury tynku, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60 %. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację należy chronić przed zbyt szybkim przesychnianiem.

5. ZUŻYCIE

Ziarno 1,0 mm – ok. 1,8 kg/m² | Ziarno 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² | Ziarno 2,0 mm – ok. 3,2 kg/m² |
Ziarno 2,5 mm – ok. 3,8 kg/m²

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Cienkowarstwowy tynk akrylowy **DREIER 601** należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 °C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

8. UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry zaprawy tynkarskiej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 10, 15, 20, 25 kg netto

UZIARNIENIE: faktura baranek: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm; faktura kornik: 1,5; 2,0; 2,5 mm

KOLOR: biały lub według wzornika DREIER

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018