

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### DREIER 605

Tynk mozaikowy

#### 1. PRODUKT

Dekoracyjny tynk mozaikowy **DREIER 605** w wariantach: mozaika, granit, gres. Produkowany w postaci gotowej do użycia masy tynkarskiej zawierającej dyspersję akrylową, kruszywa oraz inne dodatki. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz zabezpieczony środkiem biobójczym, który chroni wykonaną elewację przed porastaniem glonów, grzybów i pleśni. Tynk charakteryzuje się łatwą aplikacją oraz jest łatwo zmywalny. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

#### 2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Tynk DREIER 605 objęty jest krajową oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER EPS.

- Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0030
- Krajowy certyfikat zgodności ZKP Nr 086-UWB-057
- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 03-2/2018

#### 3. STOSOWANIE

Dekoracyjny tynk mozaikowy **DREIER 605** można stosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. Podłoże pod tynk w wariantach standardowych: mozaika musi być zagruntowane gruntem podtynkowym **DREIER 606**, podłoże pod tynk w wariantach: gres i granit musi być zagruntowane dwukrotnie gruntem podtynkowym **DREIER 606** zabarwionym w kolorze konkretnego tynku. Masa tynku w wiaderku ma konsystencję roboczą, w razie konieczności można rozcieńczyć niewielką ilością emulsji **DREIER GRUNT UNIWERSALNY** lub **DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS**. Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Masę tynkarską nanosić na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku tynku: mozaika - nie zacierać. W przypadku tynku w wariantach: gres lub granit można zatrzeć świeży tynk pacą plastikową. Powierzchnię, na którą będzie nakładany tynk należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również już nałożonej świeżej wyprawy (do całkowitego stwardnienia). Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

#### **UWAGA:**

Nie rozcieńczać z wodą!

#### 4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Tynk dekoracyjny należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C (dot. temperatury tynku, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60 %. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.

## 5. ZUŻYCIE

Ziarno 1,2 mm – 2,0 ÷ 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Ziarno 1,6 mm – ok. 4,0 kg/m<sup>2</sup>

## 6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

## 7. SKŁADOWANIE

Tynk dekoracyjny mozaikowy **DREIER 605** należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 °C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

## 8. UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

## 9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

## 10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

## 11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry wyprawy tynkarskiej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 10, 15, 20, 25 kg netto

UZIARNIENIE: faktura mozaika (standard): 1,6 mm; faktura mozaika (granit, gres): 1,2 mm;

KOLOR: wzornik DREIER lub według indywidualnego pomysłu

---

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018