

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 635 PROFI

Tynk silikonowy faktura modelowana (typu beton elewacyjny)

1. PRODUKT

Wysokoelastyczny, dekoracyjny tynk cienkowarstwowy silikonowy **DREIER 635 PROFI** o fakturze modelowanej, pozwalający uzyskać efekt betonu elewacyjnego. Produkowany w postaci gotowej do użycia masy tynkarskiej zawierającej żywicę syntetyczną, wypełniacze mineralne, kruszywo fakturujące oraz inne dodatki. Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczony środkiem biobójczym, który chroni wykonaną elewację przed porastaniem glonów, grzybów i pleśni. Tynk charakteryzuje się łatwą obróbką. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Tynk DREIER 635 PROFI objęty jest europejską oceną techniczną jako składnik złożonego systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) DREIER PROFI

- Europejska ocena techniczna ETA-17/0521
- Certyfikat zgodności ZKP 1487–CPR–183-01
- Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01/CPR/2018

3. STOSOWANIE

Cienkowarstwowy tynk **DREIER 635 PROFI** można zastosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. Podłoże pod tynk musi być zagruntowane gruntem podtynkowym **SI DREIER 608 PROFI**. Masa tynku w wiaderku ma konsystencję roboczą, w razie konieczności można rozcieńczyć niewielką ilością wody (**UWAGA:** należy pamiętać o dodaniu tej samej ilości wody do pozostałych wiaderek w celu uniknięcia różnicy w odcieniu barwy tynku). Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Masę tynkarską nanosić na grubość ok. 1,2 mm za pomocą pacy weneckiej (z zaokrąglonymi rogami), a następnie nadać właściwą fakturę (np. wykonując odciski poprzez przykładanie i energiczne odciąganie pacy od powierzchni tynku). Powierzchnię, na którą będzie nakładany tynk należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również już nałożonej świeżej wyprawy (do całkowitego stwardnienia). Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Tynk cienkowarstwowy należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C (dot. temperatury tynku, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60 %. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.

5. ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 2,0 – 2,8 kg/m².

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Cienkowarstwowy tynk **DREIER 635 PROFI** należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 °C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

8. UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry tynku mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 13 kg netto

MAKSYMALNE UZIARNIENIE: 0,8 mm

KOLOR: biały lub według wzornika DREIER

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018