

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 650 PROFI

Tynk mineralny modelowany

1. PRODUKT

Mineralna zaprawa tynkarska produkowana w postaci suchej mieszanki wysokojakościowego białego cementu, kruszywa mineralnego i dodatków modyfikujących. Przeznaczona do wykonywania wypraw ozdobnych, strukturalnych metodą odciskania (deska, cegła, beton szalunkowy, kamień). Zaprawa tynkarska **DREIER 650 PROFI** może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz.

UWAGA: Zaprawa stosowana jest obligatoryjnie z farbą lazurującą **DREIER 710 / DREIER 710 PROFI**.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zaprawa tynkarska **DREIER 650 PROFI** objęta jest:

- europejską oceną techniczną jako składnik złożonego systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) DREIER PROFI
 - Europejska ocena techniczna ETA-17/0521
 - Certyfikat zgodności ZKP 1487–CPR–183-01
 - Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01/CPR/2018
- krajową oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER EPS
 - Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0030
 - Krajowy certyfikat zgodności ZKP Nr 086-UWB-057
 - Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 03-2/2018

3. STOSOWANIE

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być niezamrożone, suche, czyste, równe, mocne, oczyszczone z niestabilnych starych warstw elewacji (np. łuszczący się tynk, farba) i odtłuszczone. Powierzchnię należy pokryć gruntem podtynkowym **DREIER 606 / DREIER 606 PROFI**. Nakładanie tynku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia preparatu gruntującego.

Zaprawa tynkarska **DREIER 650 PROFI** dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą należy wymieszać z wodą w proporcji około 3,5 litrów czystej wody na worek (25 kg zaprawy), używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń lub zgrubień. Po 10-15 minutach wymieszać ponownie, po powtórny wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny – czas ten zmienia się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, powyższe zasady mają zastosowanie przy temperaturze ok. +20 °C i wilgotności względnej powietrza ok. 60 %. Nie należy raz przygotowanej zaprawy mieszać z suchą mieszanką lub dolewać wody w celu zmiany konsystencji. Gotową masę należy nakładać za pomocą pacy nierdzewnej na grubość około 3-4 mm, zwracając szczególną uwagę na równomierne ułożenie. Po nałożeniu około 1-2 m² należy niezwłocznie odcisnąć wzór za pomocą formy silikonowej pokrytej środkiem antyadhezyjnym. Po upływie minimum 3 dni od nałożenia zaprawy elewację można pokryć farbą lazurującą **DREIER 710 / DREIER 710 PROFI** pod warunkiem, że powierzchnia tynku będzie wyschnięta. Świeżo nałożony tynk i farbę należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce).

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Zaprawę należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C (dot. temperatury zaprawy, podłoża i powietrza). Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.

5. ZUŻYCIE

Zmieszanie zawartości worka zaprawy tynkarskiej **DREIER 650 PROFI** z wodą pozwala na uzyskanie około 4,5 m² elewacji (5,5 kg/m²) przy grubości około 3 mm.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Zaprawa tynkarska **DREIER 650 PROFI** pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe, papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

8. UTYLIZACJA

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wysuszone resztki zaprawy mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry zaprawy tynkarskiej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 25 kg netto KOLOR: biały

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 29.06.2018