

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER 313 Zaprawa tynkarska

1. PRODUKT

Zaprawa tynkarska produkowana jest w postaci suchej mieszanki kruszywa kwarcowego, wysokojakościowego cementu i dodatków. Przeznaczona do tynkowania powierzchni sufitów, ścian, słupów z materiałów ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gazobetonu oraz tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Zaprawę można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Deklaracja właściwości użytkowych nr DOP-PL-107-2
- PN-EN 998-1:2016-12

3. STOSOWANIE

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być czyste, pozbawione luźnych elementów, resztek poprodukcyjnych, kurzu i odtłuszczone. Powierzchnia musi być sucha i niezamrożona.

Zawartość worka rozrobić z ok. 3,5-5l wody używając mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki, aż do momentu uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń lub zgrubień. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. 1,5 godziny. Przygotowanej zaprawy nie należy mieszać z suchą mieszanką lub dodatkowo dolewać wody w celu zmiany konsystencji. Zbyt duża lub zbyt mała ilość wody obniża właściwości wytrzymałościowe zaprawy. Podane proporcje mogą ulec drobnym zmianom zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.

Gotową zaprawę nakładać kielnią trójkątną lub trapezową w dwóch warstwach, zwracając uwagę na równomierne ułożenie i zachowanie ciągłości, zatrzeć drugą warstwę po wstępnym wyrównaniu, używając gąbki lub styropianu.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Zaprawę należy zarabiać i stosować w zakresie temperatur od +5°C do +25°C dla powietrza, podłoża i elementów murowanych. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.

5. ZUŻYCIE

Zmieszanie zawartości worka pozwala otrzymać ok. 17 litrów gotowej zaprawy tynkarskiej DREIER 313, co wystarcza na około 1,3-1,5 m² przy grubości warstwy 10mm.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Zaprawa tynkarska DREIER 313 pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe, papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 do +25°C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

8. UTYLIZACJA

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wyszuszone resztki zaprawy mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

9. NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry zaprawy tynkarskiej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu

WAGA: 25 kg netto

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 03.03.2020